

Vlieskaschierte, wasserundurchlässige und rissüberbrückende Abdichtungsbahn Verbundabdichtung unter keramischen Belägen

Eigenschaften: Auf beiden Seiten vliesbeschichtete, hoch reißfeste sowie wasserdampfbremsende Abdichtungsbahn mit hervorragender Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen, wie Polymerdispersionen, elastischen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen. Die Bahn lässt sich leicht verarbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungsmaßnahme geeignet, da eine sofortige Abdichtung damit erreicht wird. Eine Alterungs- und Alkalibeständigkeit ist gegeben.

Anwendungsgebiete: Untergründe wie beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz der Mörtelgruppe II, III und IV sowie Gipskarton- und Gipsfaserverpaletten mit ausreichender Festigkeit. Zur Abdichtung unter keramischen Belägen bei hoher Beanspruchung. Als Dichtungsbahn auf Balkonen und Terrassen unter keramischen Belägen. Einsetzbar zur Innenabdichtung für Wassereintrittsklassen W0-I bis W2-I nach DIN 18534 Teil 5 (AIV-B).

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	ab +5°C
Schichtstärke:	ca. 0,38 mm
Breite:	1 m
Rollenlänge:	30 m
Gesamtgewicht:	ca. 260 g/m
Sperrfolie:	Spezialkunststoffolie
Äquivalente Luftschichtdicke sd:	46 m

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Kiesnester und Lunken sowie Unebenheiten sind mit geeigneten Produkten auszugleichen. Eine geeignete Isolera Grundierung ist auf dem abzudichtenden Untergrund aufzubringen. Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich:	2%
Anhydritestrich:	0,5%
Anhydritestrich beheizt:	0,3%

Verarbeitung: Die benötigten Bahnen werden vor der Verarbeitung mit einem Messer oder Schere zugeschnitten. Mit einer 4 mm Zahnung wird ein flexibler Dünnbettmörtel auf die Fläche aufgezogen, in das frische Mörtelbett die Bahn eingelegt und mit einem Glätter vollflächig angedrückt. Die Stoßbereiche können überlappend oder mit einem zusätzlichen Dichtband ausgeführt werden. Diese sind mit der Isolera Dichtungsschlämme 1K zu verkleben. Eine Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten. Rohrdurchführungen und Abläufe sind mit Isolera Wand- und Bodenmanschette DB sowie Ecken und Wand-Bodenanschlüsse mit Isolera FDB DB abzudichten. Diese sind mit der Isolera Dichtungsschlämme 1K zu verkleben und anschließend mit dieser noch zu überarbeiten. Nachdem die Verklebung der Bahn ausgehärtet ist, können Fliesen mit den aufgeführten Dünnbettmörteln verlegt werden.

Verbrauch: eine Überlappung von 5 cm ist zu beachten

Hinweise für Folgearbeiten: Die verlegte Bahn kann nach entsprechender Aushärtezeit des jeweils eingesetzten Dünnbettmörtels mit keramischen Belägen belegt werden. Isolera DB kann als Nuttschicht nicht eingesetzt werden und ist mit einer Schutzschicht wie keramischer Belag zu überbauen.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl und trocken in der Originalverpackung 24 Monate lagerfähig.

Lieferform: 1 Rolle im Karton, 28 Kartons/Palette

Gefahrenhinweise: Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung: Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.



isolera BAU & ABDICHTUNGS SYSTEME

isolera GmbH | Gamsweg 17 | 36041 Fulda | www.isolera.de
Tel. +49(0) 661.250 94 83

Systembestandteile:

isolera Flexkleber Professional

ARDEX X 7G PLUS

Schomburg AK7P

Sopro No. 1 Flexkleber

Sopro FKM® XL

Sakret Flexfliesenkleber FFK

PCI Flexmörtel

Weber. Xerm 850 Flexibler

Fliesenkleber Botament HP 21 Classic

Mapei Adesilex P9

isolera Dichtbahn DB

isolera Dichtungsschlämme 1K

isolera Dichtband FDB prof

isolera Dichtband DB

isolera Wandmanschette FDB prof

isolera Wandmanschette DB

isolera Bodenmanschette FDB prof

isolera Bodenmanschette DB

isolera Innenecke FDB prof

isolera Innenecke DB

isolera Außenecke FDB prof

isolera Außenecke DB



isolera BAU &
ABDICHTUNGS
SYSTEME

isolera GmbH | Gamsweg 17 | 36041 Fulda | www.isolera.de
Tel. +49(0) 661.250 94 83