

isolera EPOXIDHARZMÖRTEL EP-E 200

Epoxidharzgebundener Estrich für geringe Schichtdicken

Produktbeschreibung:

Ein universell einsetzbarer Estrich, der bereits nach 24 Stunden verlegereif und für alle herkömmlichen Beläge sowie Beschichtungen geeignet ist. Für Holzuntergründe, wie Spanplatten und Holzdielen, oder Fußbodenheizungssysteme mit einer Rohrüberdeckung von mindestens 2 cm möglich.
Ab einer Schichtdicke von 2 cm selbsttragend.

Eigenschaften:

hohe Dampfdiffusionsfähigkeit
für Fußbodenheizung geeignet
einsetzbar für innen und außen

Technische Daten:

Verbrauch pro m ² :	ca. 1,65 kg je mm Schichtstärke
Verlegereife:	nach ca. 24 Stunden
Anrührdauer:	mindestens 5 Minuten
Voll belastbar:	nach ca. 7 Tagen
Verarbeitungszeitraum:	ca. 2 Stunden
Fußbodenheizung:	geeignet
Verarbeitungstemp.:	mindestens +10 °C
Begehbarkeit:	nach ca. 12 Stunden
Druckfestigkeit in Anlehnung an DIN 1164:	ca. 25,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit in Anlehnung an DIN 1164:	ca. 7,5 N/mm ²

Verarbeitung:

Dem vorgemischten Spezielsand-Gemisch wird der Inhalt des beiliegenden 2-komponentigen Gebindes zugegeben und mittels Rührwerk oder Zwangsmischer intensiv vermischt. Nach dem Einbau wird der Estrich verdichtet und geglättet. Bei Verwendung auf Dämmung sollte mindestens eine PS 30 oder ähnlich verwendet werden.
Die verwendeten Werkzeuge müssen nach der Verarbeitung gründlich gereinigt werden.

Achtung! Für eine gründliche Durchlüftung der zu bearbeitenden Räume ist zu sorgen.
Die allgemeinen Richtlinien für Estriche sind zu beachten!

Lagerfähigkeit:

12 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung

Lieferform:

25 kg Inhalt + 1,2 kg Bindemittel

Wichtiger Hinweis

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen.

Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

	isolera BAU & ABDICHTUNGS SYSTEME
isolera GmbH Gamsweg 17 36041 Fulda info@isolera.de tel +49 (0)661.250 94 83	